

Остекление	1е стекло	2е стекло	Видимый свет			Солнечная энергия				Теплотехнические свойства	
			Пропускание	Отражение		Прямое пропускание	Отражение	Солнечный фактор (g, %)	Коэффициент передачи вторичного тепла (q _т %)	Коэффициент теплопередачи U _g ΔT = 15°C	Сопротивление теплопередаче R _{центр} ΔT = 57°C
			видимого света (τ _v %)	ρ _v % снаружи	ρ _v % изнутри	солнечной энергии (τ _e %)	ρ _e % снаружи			(U _g Вт/м²·С)	(R _{центр} м²·С/Вт)
Формула 01	HP Titan 70/54 (RU) на ExtraClear (RU)	ExtraClear (RU)	61	14	14	37	22	46,25	8,80	0,96	1,00

стандарт: ГОСТ EN 410-2014 / ГОСТ EN 673-2016 местоположение: РФ: Новосибирск

Формула 01

Улица

СТЕКЛО 1

ExtraClear (RU)
Толщина = 6 мм

#1 ----
#2 HP Titan 70/54 (RU)

КАМЕРА 1

100% Воздух, 14 мм (,551")

СТЕКЛО 2

ExtraClear (RU)
Толщина = 6 мм

#3 ----
#4 ----

КАМЕРА 2

100% Воздух, 12 мм (,472")

СТЕКЛО 3

ExtraClear (RU)
Толщина = 6 мм

#5 C N (RU)
#6 ----

общая толщина остекления (номинальная)44 мм

Наклон = 90°

Оценочный вес: 43,78 кг/м²

Помещение

DynamicPDF